

Material Spezifikation

Dymetrol C 200 FR

Stand 31.01.2012

Eigenschaften Properties	Werte Value	Einheit Unit	Norm Standard
Flächengewicht Basic Weight	Min. 383	g / m ²	DIN EN 29073-1
Höchstzugkraft MD maximal tensile strength MD	Min. 1840	N / 50mm	DIN EN 29073-3 DIN EN ISO 13934-1
Höchstzugkraft CD maximal tensile strength CD	Min. 876	N / 50mm	DIN EN 29073-3 DIN EN ISO 13934-1
Zugdehnung MD tensile elongation MD	Min. 16	%	DIN EN 29073-3 DIN EN ISO 13934-1
Zugdehnung CD tensile elongation CD	Min. 50	%	DIN EN 29073-3 DIN EN ISO 13934-1
Brennverhalten Burn behavior	< 102	mm / min..	DIN 75200 FMVSS-302

Flammschutz ausgerüstet
Flame retardant

Erstellt: Dirk Büschgens

