

Material Spezifikation

Dymetrol C 200 FRL AVA

Stand 26.01.2012

Eigenschaften Properties	Werte Value	Einheit Unit	Norm Standard
Flächengewicht Basic Weight	400 ± 40	g / m ²	DIN EN 29073-1
Höchstzugkraft MD maximal tensile strength MD	Min. 1840	N / 50mm	DIN EN 29073-3 DIN EN ISO 13934-1
Höchstzugkraft CD maximal tensile strength CD	Min. 875	N / 50mm	DIN EN 29073-3 DIN EN ISO 13934-1
Zugdehnung MD tensile elongation MD	Min. 16	%	DIN EN 29073-3 DIN EN ISO 13934-1
Zugdehnung CD tensile elongation CD	Min. 50	%	DIN EN 29073-3 DIN EN ISO 13934-1
Brennverhalten Burn behavior	< 203	mm / sec.	FAR / JAR / CS 25.853 App. F part 25 part I §(a)(1)(ii)

Flammschutzausrüstung: bromfrei
Flame retardant: bromine free

Erstellt: Dirk Büschgens

